

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** **ECH/EBH**

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (A): Sistema Internacional de Unidades

Tipo de elemento Gama ECL/EBL	Capacidad	Altura*	Anchura/ elemento	Longitud/ elemento	Peso aprox./ elemento	Nivel de electrolito aprox. entre marcas	Electronito por celda		Resistencia interna	Terminal por polaridad
	C ₅ Ah (Ah)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	(cm ³)	Líquido (Kg)	Sólido* (L)	mOhm	
ECL 10	10	270	121	42	1.60	146	0.26	0.80	10.5	M 6
ECL 15	15	270	121	42	1.70	146	0.23	0.70	8.33	M 6
ECL 22	22	270	121	42	1.90	143	0.23	0.70	4.77	M 6
ECL 30	30	270	121	42	2.00	143	0.19	0.60	4.17	M 6
ECL 40	40	270	121	66	3.10	235	0.36	1.10	3.13	M 6
ECL 47	47	270	121	66	3.00	238	0.36	1.10	2.66	M 6
ECL 55	55	270	121	66	3.30	235	0.32	1.00	2.27	M 6
ECL 62	62	270	121	66	3.30	235	0.32	1.00	2.02	M 6
ECL 70	70	357	192	68	6.10	540	0.87	2.70	2.29	M 8
ECL 75	75	357	192	68	6.10	540	0.87	2.70	2.13	M 8
ECL 85	85	357	192	68	6.80	530	0.78	2.40	1.88	M 10
ECL 90	90	357	192	68	6.80	530	0.78	2.40	1.78	M 10
ECL 100	100	357	192	68	6.80	530	0.78	2.40	1.60	M 10
ECL 110	110	357	192	68	6.80	530	0.78	2.40	1.45	M 10
ECL 125	125	357	192	68	7.40	530	0.68	2.10	1.28	M 10
ECL 145	145	357	192	68	7.40	530	0.68	2.10	1.10	M 10
ECL 165	165	357	192	93	9.80	750	1.04	3.20	0.97	M 10
ECL 185	185	357	192	93	9.80	750	1.04	3.20	0.86	M 10
ECL 200	200	357	192	93	10.4	740	0.94	2.90	0.80	M 10
ECL 220	220	357	192	93	10.4	740	0.94	2.90	0.73	M 10
ECL 235	235	413	192	93	11.6	750	1.20	3.70	0.70	M 10
ECL 255	255	413	192	93	12.3	740	1.10	3.40	0.65	M 10
ECL 280	280	413	192	93	12.3	740	1.10	3.40	0.59	M 10
ECL 300	300	413	192	122	15.9	1000	1.56	4.80	0.55	2 x M 10
ECL 330	330	413	192	122	15.9	1000	1.56	4.80	0.50	2 x M 10
ECL 360	360	413	192	122	16.6	990	1.43	4.40	0.46	2 x M 10
ECL 375	375	413	192	122	16.6	990	1.43	4.40	0.44	2 x M 10
EBL 400	400	406	195	146	18.0	1110	1.52	4.70	0.41	2 x M 10
EBL 415	415	406	195	146	18.0	1110	1.52	4.70	0.40	2 x M 10
EBL 460	460	406	195	159	19.8	1220	1.68	5.20	0.36	2 x M 10
EBL 500	500	406	195	171	21.8	1320	1.81	5.60	0.33	2 x M 10
EBL 510	510	406	195	171	21.8	1320	1.81	5.60	0.32	2 x M 10
EBL 550	550	410	195	183	23.4	1430	1.94	6.00	0.30	2 x M 10
EBL 600	600	410	195	206	26.1	1610	2.20	6.80	0.28	3 x M 10
EBL 650	650	410	195	219	27.6	1720	2.37	7.30	0.25	3 x M 10
EBL 700	700	410	195	232	29.4	1830	2.49	7.70	0.24	3 x M 10
EBL 750	750	410	195	244	31.4	1930	2.62	8.10	0.22	3 x M 10

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pähilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (B): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos			
		Gama ECL/EBL	C _h Ah (Ah)	10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5
ECL 10	10	1.03	1.27	2.00	3.23	4.37	5.44	6.96	8.50	9.53	10.2	11.2	13.9	16.5	8.50	9.53	10.2	
ECL 15	15	1.54	1.91	3.00	4.80	6.45	8.00	10.6	14.2	16.0	17.4	18.7	23.7	26.8	14.2	16.0	17.4	
ECL 22	22	2.26	2.81	4.40	7.04	9.50	11.7	15.5	20.8	23.5	25.5	27.4	34.7	39.3	20.8	23.5	25.5	
ECL 30	30	3.08	3.83	6.00	9.60	12.9	16.0	21.2	28.4	32.1	34.8	37.4	47.3	53.6	28.4	32.1	34.8	
ECL 40	40	4.10	5.10	8.00	12.8	17.2	21.3	28.3	37.8	42.8	46.4	49.9	63.1	71.4	37.8	42.8	46.4	
ECL 47	47	4.82	5.99	9.40	15.0	20.2	25.1	33.2	44.5	50.3	54.5	58.6	74.1	83.9	44.5	50.3	54.5	
ECL 55	55	5.64	7.01	11.0	17.6	23.6	29.3	38.9	52.0	58.8	63.8	68.6	86.7	98.2	52.0	58.8	63.8	
ECL 62	62	6.36	7.91	12.4	19.8	26.6	33.0	43.8	58.7	66.3	71.9	77.4	97.8	111	58.7	66.3	71.9	
ECL 70	70	7.07	8.84	14.0	22.4	30.4	36.9	47.5	60.7	68.6	72.8	76.9	92.4	105	60.7	68.6	72.8	
ECL 75	75	7.58	9.47	15.0	24.0	32.6	39.6	50.9	65.1	73.5	78.0	82.3	99.0	113	65.1	73.5	78.0	
ECL 85	85	8.59	10.7	17.0	27.2	36.9	44.8	57.7	73.8	83.2	88.4	93.3	112	128	73.8	83.2	88.4	
ECL 90	90	9.10	11.4	18.0	28.8	39.1	47.5	61.1	78.1	88.1	93.6	98.8	119	136	78.1	88.1	93.6	
ECL 100	100	10.1	12.6	20.0	32.0	43.4	52.8	67.9	86.8	97.9	104	110	132	151	86.8	97.9	104	
ECL 110	110	11.1	13.9	22.0	35.2	47.8	58.0	74.7	95.5	108	114	121	145	166	95.5	108	114	
ECL 125	125	12.6	15.8	25.0	40.0	54.3	66.0	84.9	108	122	130	137	165	188	108	122	130	
ECL 145	145	14.7	18.3	29.0	46.4	63.0	76.5	98.5	126	142	151	159	191	218	126	142	151	
ECL 165	165	16.7	20.8	33.0	52.8	71.7	87.1	112	143	162	172	181	218	249	143	162	172	
ECL 185	185	18.7	23.4	37.0	59.2	80.4	97.6	126	161	181	192	203	244	279	161	181	192	
ECL 200	200	20.2	25.3	40.0	64.0	86.9	106	136	174	196	208	220	264	301	174	196	208	
ECL 220	220	22.2	27.8	44.0	70.4	95.6	116	149	191	215	229	242	290	331	191	215	229	
ECL 235	235	24.2	29.9	47.0	75.2	100	121	155	200	224	240	258	296	329	200	224	240	
ECL 255	255	26.3	32.5	51.0	81.6	109	131	168	217	243	261	280	322	357	217	243	261	
ECL 280	280	28.9	35.7	56.0	89.6	120	144	184	238	267	286	308	353	392	238	267	286	
ECL 300	300	30.9	38.2	60.0	96.0	128	154	198	255	286	307	330	378	420	255	286	307	
ECL 330	330	34.0	42.0	66.0	106	141	170	217	280	314	338	363	416	462	280	314	338	
ECL 360	360	37.1	45.9	72.0	115	154	185	237	306	343	368	396	454	504	306	343	368	
ECL 375	375	38.6	47.8	75.0	120	160	193	247	319	357	384	412	473	525	319	357	384	
EBL 400	400	41.2	51.0	80.0	128	171	206	263	340	381	409	440	504	560	340	381	409	
EBL 415	415	42.8	52.9	83.0	133	177	213	273	352	395	424	456	523	581	352	395	424	
EBL 460	460	47.4	58.6	92.0	147	196	236	303	391	438	471	506	580	644	391	438	471	
EBL 500	500	51.5	63.7	100.0	160	214	257	329	425	476	511	550	630	700	425	476	511	
EBL 510	510	52.6	65.0	102	163	218	262	336	433	486	522	561	643	714	433	486	522	
EBL 550	550	56.7	70.1	110	176	235	283	362	467	524	563	605	693	770	467	524	563	
EBL 600	600	61.8	76.4	120	192	256	308	395	510	571	614	660	757	840	510	571	614	
EBL 650	650	67.0	82.8	130	208	278	334	428	552	619	665	715	820	910	552	619	665	
EBL 700	700	72.1	89.2	140	224	299	360	461	595	667	716	770	883	980	595	667	716	
EBL 750	750	77.3	95.5	150	240	320	386	494	637	714	767	825	946	1050	637	714	767	

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (C): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Hora s							Minutos						Segundos		
	C ₅ Ah (Ah)	10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECL 10	10	1.03	1.27	1.99	2.89	3.99	4.79	5.86	7.52	8.44	9.09	10.0	11.1	13.7	14.8	17.1	17.7
ECL 15	15	1.53	1.89	2.94	4.65	5.78	6.87	8.98	12.1	14.1	15.2	16.8	17.1	21.6	24.3	31.7	35.6
ECL 22	22	2.24	2.78	4.31	6.82	8.48	10.1	13.2	17.7	20.7	22.3	24.6	25.0	31.7	35.6	46.4	52.3
ECL 30	30	3.06	3.79	5.88	9.30	11.6	13.7	18.0	24.1	28.2	30.3	33.6	34.1	43.2	48.5	63.3	71.3
ECL 40	40	4.08	5.05	7.84	12.4	15.4	18.3	23.9	32.2	37.6	40.5	44.8	45.5	57.6	64.7	84.4	95.0
ECL 47	47	4.79	5.93	9.21	14.6	18.1	21.5	28.1	37.8	44.1	47.5	52.6	53.5	67.7	76.0	99.2	112
ECL 55	55	5.61	6.94	10.8	17.1	21.2	25.2	32.9	44.2	51.7	55.6	61.6	62.6	79.2	89.0	116	131
ECL 62	62	6.32	7.83	12.2	19.2	23.9	28.4	37.1	49.9	58.2	62.7	69.4	70.5	89.3	100	131	147
ECL 70	70	7.00	8.75	13.7	21.9	26.9	31.6	39.2	51.4	58.4	62.4	67.7	73.0	84.7	93.3	119	131
ECL 75	75	7.50	9.38	14.7	23.5	28.8	33.9	42.0	55.1	62.6	66.9	72.5	78.2	90.7	100	127	140
ECL 85	85	8.50	10.6	16.7	26.6	32.6	38.4	47.5	62.4	71.0	75.8	82.2	88.6	103	113	144	159
ECL 90	90	9.00	11.3	17.6	28.2	34.6	40.6	50.3	66.1	75.1	80.2	87.0	93.8	109	120	152	168
ECL 100	100	10.0	12.5	19.6	31.3	38.4	45.1	55.9	73.4	83.48	89.2	96.7	104	121	133	169	187
ECL 110	110	11.0	13.8	21.6	34.5	42.2	49.7	61.5	80.8	91.83	98.1	106	115	133	147	186	205
ECL 125	125	12.5	15.6	24.5	39.2	48.0	56.4	69.9	91.8	104	111	121	130	151	167	212	233
ECL 145	145	14.5	18.1	28.4	45.4	55.7	65.4	81.1	106	121	129	140	151	175	193	246	271
ECL 165	165	16.5	20.6	32.3	51.7	63.4	74.5	92.3	121	138	147	160	172	200	220	279	308
ECL 185	185	18.5	23.1	36.3	58.0	71.0	83.5	103	136	154	165	179	193	224	247	313	345
ECL 200	200	20.0	25.0	39.2	62.7	76.8	90.3	112	147	167	178	193	209	242	267	339	373
ECL 220	220	22.0	27.5	43.1	68.9	84.5	99.3	123	162	184	196	213	229	266	293	373	411
ECL 235	235	24.0	29.8	46.5	72.9	90.9	104	129	169	187	194	215	245	265	289	347	377
ECL 255	255	26.1	32.4	50.4	79.1	98.7	113	141	183	202	210	233	266	287	314	377	409
ECL 280	280	28.6	35.5	55.4	86.8	108	124	154	201	222	231	256	292	315	345	414	449
ECL 300	300	30.7	38.1	59.3	93.0	116	132	165	216	238	247	274	313	338	369	443	481
ECL 330	330	33.7	41.9	65.3	102	128	146	182	237	262	272	302	345	372	406	488	529
ECL 360	360	36.8	45.7	71.2	112	139	159	198	259	286	297	329	376	405	443	532	578
ECL 375	375	38.3	47.6	74.2	116	145	166	207	269	298	309	343	392	422	461	554	602
EBL 400	400	40.9	50.8	79.1	124	155	177	220	287	318	329	366	418	450	492	591	642
EBL 415	415	42.4	52.7	82.1	129	161	183	229	298	329	342	380	433	467	511	613	666
EBL 460	460	47.0	58.4	91.0	143	178	203	253	330	365	379	421	480	518	566	680	738
EBL 500	500	51.1	63.5	98.9	155	193	221	276	359	397	412	457	522	563	615	739	802
EBL 510	510	52.1	64.7	101	158	197	225	281	366	405	420	467	533	574	628	754	818
EBL 550	550	56.2	69.8	109	171	213	243	303	395	437	453	503	574	619	677	813	882
EBL 600	600	61.3	76.2	119	186	232	265	331	431	476	494	549	626	676	738	887	963
EBL 650	650	66.4	82.5	129	202	252	287	358	467	516	535	595	679	732	800	961	1043
EBL 700	700	71.5	88.9	138	217	271	309	386	503	556	577	640	731	788	861	1035	1123
EBL 750	750	76.6	95.2	148	233	290	331	413	539	595	618	686	783	845	923	1109	1203

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (D): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos		
Gama ECL/EBL	C _a Ah (Ah)	10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECL 10	10	1 00	1 20	1.75	2.80	3.63	4.24	4.79	6.26	7.03	7.54	8.19	9.49	11.1	12.1	13.5	13.9
ECL 15	15	1.50	1.84	2.82	4.01	5.11	6.09	7.19	9.6	10.7	11.4	12.8	15.1	17.4	20.0	26.2	29.7
ECL 22	22	2.20	2.70	4.14	5.89	7.49	8.94	10.5	14.2	15.7	16.8	18.7	22.1	25.6	29.4	38.4	43.6
ECL 30	30	3.00	3.68	5.65	8.03	10.2	12.2	14.4	19.3	21.5	22.9	25.5	30.1	34.9	40.1	52.4	59.5
ECL 40	40	4.00	4.90	7.53	10.7	13.6	16.2	19.2	25.7	28.6	30.5	34.0	40.2	46.5	53.4	69.8	79.3
ECL 47	47	4.70	5.76	8.85	12.6	16.0	19.1	22.5	30.2	33.6	35.8	40.0	47.2	54.6	62.7	82.0	93.2
ECL 55	55	5.50	6.74	10.4	14.7	18.7	22.3	26.4	35.4	39.4	41.9	46.8	55.3	63.9	73.4	96.0	109
ECL 62	62	6.20	7.60	11.7	16.6	21.1	25.2	29.7	39.9	44.4	47.3	52.8	62.3	72.1	82.8	108	123
ECL 70	70	6.93	8.49	13.1	18.7	23.6	27.7	32.4	41.5	45.7	46.4	51.1	60.3	68.5	76.6	96.0	107
ECL 75	75	7.43	9.10	14.0	20.0	25.3	29.7	34.7	44.4	49.0	49.7	54.7	64.6	73.4	82.1	103	115
ECL 85	85	8.42	10.3	15.9	22.7	28.6	33.6	39.3	50.4	55.5	56.3	62.0	73.2	83.2	93.0	117	130
ECL 90	90	8.92	10.9	16.8	24.0	30.3	35.6	41.6	53.3	58.8	59.6	65.7	77.5	88.1	98.5	124	138
ECL 100	100	9.91	12.1	18.7	26.7	33.7	39.5	46.3	59.2	65.3	66.3	73.0	86.1	97.9	109	137	153
ECL 110	110	10.9	13.3	20.5	29.3	37.0	43.5	50.9	65.2	71.8	72.9	80.3	94.7	108	120	151	169
ECL 125	125	12.4	15.2	23.3	33.3	42.1	49.4	57.8	74.1	81.6	82.8	91.2	108	122	137	172	192
ECL 145	145	14.4	17.6	27.1	38.7	48.8	57.3	67.1	85.9	94.7	96.1	106	125	142	159	199	222
ECL 165	165	16.3	20.0	30.8	44.0	55.6	65.2	76.3	97.8	108	109	120	142	161	181	227	253
ECL 185	185	18.3	22.4	34.5	49.3	62.3	73.1	85.6	110	121	123	135	159	181	203	254	284
ECL 200	200	19.8	24.3	37.3	53.3	67.4	79.1	92.5	118	131	133	146	172	196	219	275	307
ECL 220	220	21.8	26.7	41.1	58.7	74.1	87.0	102	130	144	146	161	189	215	241	302	337
ECL 235	235	23.5	28.8	44.2	61.3	77.0	88.7	105	131	142	156	171	180	216	235	286	314
ECL 255	255	25.5	31.3	48.0	66.5	83.5	96.3	114	143	154	169	186	195	234	255	310	340
ECL 280	280	28 0	34.3	52.7	73.0	91.7	106	125	157	169	186	204	215	257	280	341	374
ECL 300	300	30.0	36.8	56.5	78.3	98.3	113	134	168	181	199	219	230	275	300	365	400
ECL 330	330	33 0	40.5	62.1	86.1	108	125	147	185	199	219	241	253	303	330	402	440
ECL 360	360	36.0	44.1	67.8	93.9	118	136	160	201	218	239	263	276	330	360	438	481
ECL 375	375	37.5	46.0	70.6	97.8	123	142	167	210	227	249	274	287	344	375	457	501
EBL 400	400	40.0	49.0	75.3	104	131	151	178	224	242	265	292	306	367	400	487	534
EBL 415	415	41.5	50.9	78.1	108	136	157	185	232	251	275	303	318	381	415	505	554
EBL 460	460	46.0	56.4	86.6	120	151	174	205	257	278	305	336	352	422	460	560	614
EBL 500	500	50 0	61.3	94.1	130	164	189	223	280	302	331	365	383	459	500	609	667
EBL 510	510	51.0	62.5	96.0	133	167	193	227	285	308	338	372	391	468	510	621	681
EBL 550	550	55 0	67.4	104	143	180	208	245	308	332	364	401	421	505	550	670	734
EBL 600	600	60.0	73.6	113	157	197	226	267	336	363	398	438	460	550	600	730	801
EBL 650	650	65 0	79.7	122	170	213	245	289	364	393	431	474	498	596	650	791	868
EBL 700	700	70.0	85.8	132	183	229	264	312	392	423	464	511	536	642	700	852	934
EBL 750	750	75 0	92.0	141	196	246	283	334	420	453	497	547	575	688	750	913	1001

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (E): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos			
		Gama ECL/EBL	C ₂₀ Ah (Ah)	10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5
ECL 10	10	0.99	1.15	1.53	2.54	3.16	3.49	3.94	5.05	5.69	6.00	6.68	8.03	9.01	9.61	11.3	11.6	
ECL 15	15	1.47	1.73	2.48	3.53	4.38	4.92	5.91	7.58	8.53	9.18	9.66	11.0	14.3	16.5	21.6	24.8	
ECL 22	22	2.16	2.54	3.64	5.17	6.42	7.21	8.67	11.1	12.5	13.5	14.2	16.2	20.9	24.2	31.7	36.4	
ECL 30	30	2.94	3.46	4.97	7.05	8.76	9.83	11.8	15.2	17.1	18.4	19.3	22.1	28.5	33.0	43.3	49.6	
ECL 40	40	3.92	4.61	6.62	9.40	11.7	13.1	15.8	20.2	22.8	24.5	25.8	29.4	38.0	44.0	57.7	66.1	
ECL 47	47	4.61	5.42	7.78	11.0	13.7	15.4	18.5	23.7	26.7	28.8	30.3	34.6	44.7	51.7	67.8	77.7	
ECL 55	55	5.39	6.34	9.10	12.9	16.1	18.0	21.7	27.8	31.3	33.7	35.4	40.5	52.3	60.5	79.3	90.9	
ECL 62	62	6.08	7.15	10.3	14.6	18.1	20.3	24.4	31.3	35.3	37.9	39.9	45.6	58.9	68.2	89.4	102	
ECL 70	70	6.72	7.90	11.5	16.1	19.8	22.1	25.4	32.0	36.5	36.6	41.9	45.1	56.0	62.0	79.4	89.6	
ECL 75	75	7.20	8.46	12.3	17.2	21.3	23.7	27.2	34.3	39.1	39.3	44.9	48.3	60.0	66.4	85.1	96.0	
ECL 85	85	8.16	9.59	13.9	19.5	24.1	26.9	30.8	38.9	44.3	44.5	50.8	54.8	68.0	75.3	96.4	109	
ECL 90	90	8.64	10.2	14.8	20.6	25.5	28.5	32.6	41.2	46.9	47.1	53.8	58.0	72.0	79.7	102	115	
ECL 100	100	9.60	11.3	16.4	22.9	28.4	31.6	36.3	45.8	52.2	52.3	59.8	64.4	80.0	88.5	113	128	
ECL 110	110	10.6	12.4	18.0	25.2	31.2	34.8	39.9	50.4	57.4	57.6	65.8	70.9	88.0	97.4	125	141	
ECL 125	125	12.0	14.1	20.5	28.7	35.4	39.6	45.3	57.2	65.2	65.4	74.8	80.5	100	111	142	160	
ECL 145	145	13.9	16.4	23.8	33.3	41.1	45.9	52.6	66.4	75.6	75.9	86.7	93.4	116	128	165	186	
ECL 165	165	15.8	18.6	27.1	37.8	46.8	52.2	59.9	75.5	86.1	86.4	98.7	106	132	146	187	211	
ECL 185	185	17.8	20.9	30.3	42.4	52.5	58.5	67.1	84.7	96.5	96.8	111	119	148	164	210	237	
ECL 200	200	19.2	22.6	32.8	45.9	56.7	63.3	72.5	91.6	104	105	120	129	160	177	227	256	
ECL 220	220	21.1	24.8	36.1	50.5	62.4	69.6	79.8	101	115	115	132	142	176	195	250	282	
ECL 235	235	23.0	27.1	38.9	53.1	63.7	70.6	81.4	104	111	116	130	151	176	192	239	265	
ECL 255	255	24.9	29.4	42.2	57.7	69.2	76.6	88.3	113	121	125	141	164	191	208	259	287	
ECL 280	280	27.4	32.3	46.4	63.3	75.9	84.1	97.0	124	133	138	155	180	209	229	285	315	
ECL 300	300	29.3	34.6	49.7	67.8	81.4	90.1	104	133	142	148	166	193	224	245	305	338	
ECL 330	330	32.3	38.0	54.7	74.6	89.5	99.1	114	146	156	162	183	212	247	270	336	372	
ECL 360	360	35.2	41.5	59.6	81.4	97.6	108	125	159	171	177	199	232	269	294	366	405	
ECL 375	375	36.7	43.2	62.1	84.8	102	113	130	166	178	184	208	241	280	307	382	422	
EBL 400	400	39.1	46.1	66.3	90.4	108	120	139	177	190	197	221	257	299	327	407	450	
EBL 415	415	40.6	47.8	68.7	93.8	113	125	144	184	197	204	230	267	310	339	422	467	
EBL 460	460	45.0	53.0	76.2	104	125	138	159	204	218	226	255	296	344	376	468	518	
EBL 500	500	48.9	57.6	82.8	113	136	150	173	221	237	246	277	322	374	409	509	563	
EBL 510	510	49.9	58.8	84.5	115	138	153	177	226	242	251	282	328	381	417	519	574	
EBL 550	550	53.8	63.4	91.1	124	149	165	190	243	261	271	304	354	411	450	560	619	
EBL 600	600	58.7	69.1	99.4	136	163	180	208	266	284	295	332	386	449	490	610	676	
EBL 650	650	63.6	74.9	108	147	176	195	225	288	308	320	360	418	486	531	661	732	
EBL 700	700	68.5	80.7	116	158	190	210	242	310	332	344	387	450	523	572	712	788	
EBL 750	750	73.4	86.4	124	170	203	225	260	332	356	369	415	483	561	613	763	845	

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** **ECH/EBH**

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (F): Sistema Internacional de Unidades

Tipo de elemento Gama ECM/EBM	Capacidad	Altura*	Anchura/elemento	Longitud/elemento	Peso aprox./elemento	Nivel de electrolito aprox. entre marcas	Electronito por celda		Resistencia interna	Terminal por polaridad
	C _h Ah (Ah)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	(cm ³)	Líquido (Kg)	Sólido* (L)	mOhm	
ECM 9	9	270	121	42	1.60	146	0.26	0.80	6.89	M 6
ECM 14	14	270	121	42	1.70	146	0.19	0.60	4.43	M 6
ECM 22	22	270	121	42	1.90	143	0.19	0.60	2.82	M 6
ECM 31	31	270	121	42	2.10	140	0.19	0.60	2.00	M 6
ECM 39	39	270	121	66	3.10	235	0.36	1.10	1.59	M 6
ECM 47	47	270	121	66	3.30	232	0.32	1.00	1.32	M 6
ECM 50	50	270	121	66	3.50	230	0.29	0.90	1.24	M 6
ECM 55	55	270	121	66	3.50	230	0.29	0.90	1.13	M 6
ECM 60	60	357	192	68	6.30	530	0.84	2.60	1.30	M 8
ECM 70	70	357	192	68	6.40	530	0.84	2.60	1.11	M 8
ECM 80	80	357	192	68	6.90	530	0.81	2.50	0.98	M 8
ECM 90	90	357	192	68	6.90	530	0.81	2.50	0.87	M 8
ECM 100	100	357	192	68	7.40	520	0.75	2.30	0.78	M 8
ECM 110	110	357	192	68	7.40	520	0.75	2.30	0.71	M 10
ECM 115	115	357	192	68	7.90	510	0.68	2.10	0.68	M 10
ECM 130	130	357	192	68	7.90	510	0.68	2.10	0.60	M 10
ECM 140	140	357	192	93	10.1	740	1.04	3.20	0.56	M 10
ECM 145	145	357	192	93	10.1	740	1.04	3.20	0.54	M 10
ECM 150	150	357	192	93	10.1	740	1.04	3.20	0.52	M 10
ECM 165	165	357	192	93	10.6	730	1.00	3.10	0.47	M 10
ECM 185	185	357	192	93	11.0	720	0.94	2.90	0.42	M 10
ECM 190	190	413	192	93	11.9	740	1.23	3.80	0.45	M 10
ECM 200	200	413	192	93	12.5	730	1.17	3.60	0.43	M 10
ECM 215	215	413	192	93	12.5	730	1.17	3.60	0.40	M 10
ECM 220	220	413	192	93	13.0	720	1.07	3.30	0.39	M 10
ECM 240	240	413	192	93	13.0	720	1.07	3.30	0.36	M 10
ECM 250	250	413	192	122	16.5	980	1.56	4.80	0.34	2 x M 10
ECM 260	260	413	192	122	16.5	980	1.56	4.80	0.33	2 x M 10
ECM 285	285	413	192	122	16.5	980	1.56	4.80	0.30	2 x M 10
ECM 310	310	413	192	122	17.1	970	1.49	4.60	0.28	2 x M 10
ECM 335	335	413	192	122	17.6	970	1.43	4.40	0.26	2 x M 10
EBM 350	350	406	195	146	18.8	1080	1.56	4.80	0.25	2 x M 10
EBM 370	370	406	195	159	20.4	1190	1.72	5.30	0.23	2 x M 10
EBM 390	390	406	195	171	22.2	1300	1.91	5.90	0.22	2 x M 10
EBM 415	415	410	195	183	23.7	1400	2.07	6.40	0.21	2 x M 10
EBM 440	440	410	195	183	24.2	1390	1.98	6.10	0.20	2 x M 10
EBM 460	460	410	195	183	24.7	1390	1.91	5.90	0.19	2 x M 10
EBM 480	480	410	195	183	24.7	1390	1.91	5.90	0.18	2 x M 10
EBM 505	505	410	195	213	27.6	1630	2.37	7.30	0.17	3 x M 10
EBM 525	525	410	195	213	27.6	1630	2.37	7.30	0.16	3 x M 10
EBM 555	555	410	195	232	30.3	1790	2.59	8.00	0.15	3 x M 10
EBM 575	575	410	195	232	30.3	1790	2.59	8.00	0.15	3 x M 10
EBM 600	600	410	195	244	32.1	1890	2.75	8.50	0.14	3 x M 10
EBM 625	625	410	195	268	35.4	2100	3.08	9.50	0.14	3 x M 10

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pähilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (G): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos		
		10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
Gama ECM/EBM	C _h Ah (Ah)																
ECM 9	9	0.91	1.13	1.80	2.95	4.28	5.29	7.38	9.52	11.1	12.1	13.9	16.8	24.1	27.6	34.8	38.3
ECM 14	14	1.42	1.76	2.80	4.58	6.66	8.23	11.5	14.8	17.3	18.9	21.6	26.1	37.5	43.0	54.1	59.6
ECM 22	22	2.23	2.77	4.40	7.19	10.5	13.0	18.2	23.7	27.6	29.8	34.0	40.4	55.7	63.1	75.5	80.2
ECM 31	31	3.14	3.91	6.20	10.1	14.8	18.3	25.7	33.3	38.8	41.9	47.9	56.9	78.5	88.9	106	113
ECM 39	39	3.95	4.91	7.80	12.8	18.6	23.0	32.3	41.9	48.9	52.8	60.2	71.56	98.8	112	134	142
ECM 47	47	4.76	5.92	9.40	15.4	22.4	27.8	39.0	50.5	58.9	63.6	72.6	86.24	119	135	161	171
ECM 50	50	5.07	6.30	10.0	16.4	23.8	29.5	41.5	53.8	62.6	67.6	77.2	91.74	127	143	172	182
ECM 55	55	5.57	6.93	11.0	18.0	26.2	32.5	45.6	59.1	68.9	74.4	85.0	101	139	158	189	200
ECM 60	60	6.09	7.56	12.0	19.7	28.7	35.6	50.4	68.7	79.9	86.9	99.3	118	162	183	223	237
ECM 70	70	7.11	8.82	14.0	22.9	33.5	41.6	58.7	80.2	93.2	101	116	138	189	214	260	277
ECM 80	80	8.12	10.1	16.0	26.2	38.3	47.5	67.1	91.6	106	116	132	157	216	244	297	317
ECM 90	90	9.14	11.3	18.0	29.5	43.1	53.5	75.53	103	120	130	149	177	243	275	334	356
ECM 100	100	10.2	12.6	20.0	32.8	47.8	59.4	83.9	115	133	145	165	197	270	306	371	396
ECM 110	110	11.2	13.9	22.0	36.0	52.6	65.4	92.3	126	147	159	182	216	297	336	408	435
ECM 115	115	11.7	14.5	23.0	37.7	55.0	68.3	96.5	132	153	167	190	226	310	351	427	455
ECM 130	130	13.2	16.4	26.0	42.6	62.2	77.2	109	149	173	188	215	256	351	397	482	515
ECM 140	140	14.2	17.6	28.0	45.9	67.0	83.2	117	160	186	203	232	275	378	428	520	554
ECM 145	145	14.7	18.3	29.0	47.5	69.4	86.2	122	166	193	210	240	285	391	443	538	574
ECM 150	150	15.2	18.9	30.0	49.2	71.8	89.1	126	172	200	217	248	295	404	458	557	594
ECM 165	165	16.8	20.8	33.0	54.1	78.9	98.0	138	189	220	239	273	325	445	504	612	653
ECM 185	185	18.8	23.3	37.0	60.6	88.5	110	155	212	246	268	306	364	499	565	686	732
ECM 190	190	19.3	23.9	38.0	62.1	90.8	113	159	217	251	272	310	365	492	550	656	694
ECM 200	200	20.4	25.2	40.0	65.4	95.5	119	168	228	264	286	326	384	518	579	691	731
ECM 215	215	21.9	27.1	43.0	70.3	103	128	180	245	284	307	351	413	557	622	742	786
ECM 220	220	22.4	27.7	44.0	71.9	105	131	185	251	291	314	359	422	570	636	760	804
ECM 240	240	24.4	30.2	48.0	78.4	115	143	201	274	317	343	391	461	622	694	829	877
ECM 250	250	25.4	31.5	50.0	81.7	119	149	210	285	331	357	408	480	648	723	863	913
ECM 260	260	26.5	32.7	52.0	85.0	124	155	218	297	344	372	424	499	674	752	898	950
ECM 285	285	29.0	35.9	57.0	93.1	136	169	239	325	377	407	465	547	739	824	984	1041
ECM 310	310	31.6	39.0	62.0	101	148	184	260	354	410	443	505	595	803	897	1070	1133
ECM 335	335	34.1	42.2	67.0	109	160	199	281	382	443	479	546	643	868	969	1157	1224
EBM 350	350	35.6	44.1	70.0	114	167	208	294	399	463	500	571	672	907	1013	1209	1279
EBM 370	370	37.7	46.6	74.0	121	177	220	310	422	489	529	603	710	959	1070	1278	1352
EBM 390	390	39.7	49.1	78.0	127	186	232	327	445	516	557	636	749	1011	1128	1347	1425
EBM 415	415	42.2	52.2	83.0	136	198	247	348	473	549	593	677	797	1075	1201	1433	1516
EBM 440	440	44.8	55.4	88.0	144	210	262	369	502	582	629	717	845	1140	1273	1519	1608
EBM 460	460	46.8	57.9	92.0	150	220	274	386	525	608	658	750	883	1192	1331	1588	1681
EBM 480	480	48.9	60.4	96.0	157	229	285	403	548	635	686	783	922	1244	1389	1657	1754
EBM 505	505	51.4	63.6	101	165	241	300	424	576	668	722	823	970	1309	1461	1744	1845
EBM 525	525	53.4	66.1	105	172	251	312	440	599	694	750	856	1008	1361	1519	1813	1918
EBM 555	555	56.5	69.9	111	181	265	330	466	633	734	793	905	1066	1438	1606	1916	2028
EBM 575	575	58.5	72.4	115	188	275	342	482	656	760	822	938	1104	1490	1663	1985	2101
EBM 600	600	61.1	75.5	120	196	287	357	503	685	793	858	978	1152	1555	1736	2072	2192
EBM 625	625	63.6	78.7	125	204	299	372	524	713	826	893	1019	1200	1620	1808	2158	2284

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (H): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos		
		10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECM 9	9	0.91	1.13	1.78	2.90	4.01	5.06	6.47	8.11	9.65	10.6	11.7	14.0	20.8	23.9	29.4	31.8
ECM 14	14	1.41	1.75	2.77	4.51	6.23	7.87	10.1	12.6	15.0	16.4	18.3	21.8	32.3	37.2	45.8	49.5
ECM 22	22	2.21	2.75	4.36	7.08	9.9	12.5	16.0	20.1	23.8	26.0	28.6	33.4	47.5	53.9	63.9	69.1
ECM 31	31	3.12	3.88	6.14	10.0	13.9	17.6	22.6	28.4	33.5	36.6	40.4	47.1	66.9	76.0	90.0	97.3
ECM 39	39	3.93	4.88	7.72	12.6	17.5	22.1	28.4	35.7	42.1	46.1	50.8	59.3	84.2	95.6	113	122
ECM 47	47	4.73	5.88	9.31	15.1	21.0	26.6	34.2	43.0	50.8	55.5	61.2	71.5	101	115	137	148
ECM 50	50	5.03	6.25	9.90	16.1	22.4	28.3	36.4	45.7	54.0	59.1	65.1	76.0	108	123	145	157
ECM 55	55	5.54	6.88	10.9	17.7	24.6	31.2	40.0	50.3	59.4	65.0	71.6	83.6	119	135	160	173
ECM 60	60	6.05	7.50	11.9	19.4	26.9	34.4	45.3	58.4	68.9	74.9	83.6	97.9	139	157	190	203
ECM 70	70	7.05	8.76	13.9	22.6	31.4	40.1	52.9	68.2	80.4	87.4	97.5	114	162	183	221	237
ECM 80	80	8.06	10.0	15.9	25.8	35.9	45.9	60.5	77.9	91.8	100	111	130	186	210	253	271
ECM 90	90	9.07	11.3	17.9	29.1	40.4	51.6	68.0	87.6	103	112	125	147	209	236	285	304
ECM 100	100	10.1	12.5	19.8	32.3	44.9	57.3	75.6	97.4	115	125	139	163	232	262	316	338
ECM 110	110	11.1	13.8	21.8	35.5	49.4	63.1	83.1	107	126	137	153	179	255	288	348	372
ECM 115	115	11.6	14.4	22.8	37.2	51.6	65.9	86.9	112	132	144	160	188	267	301	364	389
ECM 130	130	13.1	16.3	25.8	42.0	58.3	74.5	98.2	127	149	162	181	212	301	341	411	440
ECM 140	140	14.1	17.5	27.8	45.2	62.8	80.3	106	136	161	175	195	228	325	367	443	473
ECM 145	145	14.6	18.1	28.8	46.8	65.1	83.1	110	141	166	181	202	237	336	380	459	490
ECM 150	150	15.1	18.8	29.8	48.5	67.3	86.0	113	146	172	187	209	245	348	393	475	507
ECM 165	165	16.6	20.6	32.7	53.3	74.1	94.6	125	161	189	206	230	269	383	432	522	558
ECM 185	185	18.6	23.1	36.7	59.8	83.0	106	140	180	212	231	258	302	429	485	585	626
ECM 190	190	19.2	23.8	37.7	61.4	85.3	109	144	184	217	236	258	299	418	470	554	597
ECM 200	200	20.2	25.0	39.6	64.6	89.8	115	151	193	228	248	271	315	440	495	583	628
ECM 215	215	21.7	26.9	42.6	69.5	96.5	123	163	208	245	267	292	338	473	532	627	675
ECM 220	220	22.2	27.5	43.6	71.1	98.8	126	166	213	251	273	299	346	484	544	641	691
ECM 240	240	24.2	30.0	47.6	77.6	108	138	181	232	273	298	326	378	528	594	700	754
ECM 250	250	25.2	31.3	49.6	80.8	112	143	189	242	285	310	339	393	550	619	729	785
ECM 260	260	26.2	32.5	51.5	84.0	117	149	197	251	296	323	353	409	572	643	758	816
ECM 285	285	28.8	35.6	56.5	92.1	128	163	216	276	325	354	387	448	627	705	831	895
ECM 310	310	31.3	38.8	61.4	100	139	178	234	300	353	385	421	488	682	767	904	973
ECM 335	335	33.8	41.9	66.4	108	150	192	253	324	382	416	455	527	737	829	977	1052
EBM 350	350	35.3	43.8	69.4	113	157	201	265	338	399	435	475	551	770	866	1021	1099
EBM 370	370	37.3	46.3	73.3	120	166	212	280	358	422	459	502	582	814	915	1079	1162
EBM 390	390	39.3	48.8	77.3	126	175	224	295	377	444	484	529	614	858	965	1137	1225
EBM 415	415	41.9	51.9	82.3	134	186	238	314	401	473	515	563	653	913	1027	1210	1303
EBM 440	440	44.4	55.0	87.2	142	198	252	333	425	501	546	597	692	968	1089	1283	1382
EBM 460	460	46.4	57.5	91.2	149	207	264	348	445	524	571	624	724	1012	1138	1341	1444
EBM 480	480	48.4	60.0	95.1	155	216	275	363	464	547	596	651	755	1056	1188	1400	1507
EBM 505	505	51.0	63.1	100	163	227	290	382	488	575	627	685	794	1111	1249	1472	1586
EBM 525	525	53.0	65.6	104	170	236	301	397	508	598	652	713	826	1155	1299	1531	1649
EBM 555	555	56.0	69.4	110	179	249	318	420	537	632	689	753	873	1221	1373	1618	1743
EBM 575	575	58.0	71.9	114	186	258	330	435	556	655	714	780	905	1265	1423	1677	1806
EBM 600	600	60.5	75.0	119	194	269	344	454	580	684	745	814	944	1320	1484	1749	1884
EBM 625	625	63.1	78.1	124	202	281	358	473	604	712	776	848	983	1376	1546	1822	1963

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (I): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

Tipo de elemento Gama ECM/EBM	Capacidad C ₅ Ah (Ah)	Horas							Minutos						Segundos		
		10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECM 9	9	0.89	1.11	1.76	2.71	3.73	4.47	5.31	6.63	8.04	8.42	9.60	11.6	16.5	18.5	21.9	23.4
ECM 14	14	1.39	1.72	2.73	4.21	5.81	6.95	8.27	10.3	12.5	13.1	14.9	18.1	25.6	28.7	34.1	36.4
ECM 22	22	2.18	2.71	4.29	6.61	9.13	10.9	13.0	16.2	19.7	20.6	23.5	28.4	40.3	45.1	53.6	57.3
ECM 31	31	3.07	3.81	6.05	9.32	12.9	15.4	18.3	22.8	27.7	29.0	33.1	40.0	56.8	63.6	75.5	80.7
ECM 39	39	3.86	4.80	7.61	11.7	16.2	19.4	23.0	28.7	34.9	36.5	41.6	50.3	71.4	80.0	95.0	101
ECM 47	47	4.65	5.78	9.17	14.1	19.5	23.3	27.7	34.6	42.0	44.0	50.1	60.7	86.1	96.4	114	122
ECM 50	50	4.95	6.15	9.75	15.0	20.7	24.8	29.5	36.8	44.7	46.8	53.3	64.5	91.6	103	122	130
ECM 55	55	5.45	6.77	10.7	16.5	22.8	27.3	32.5	40.5	49.2	51.4	58.7	71.0	101	113	134	143
ECM 60	60	5.94	7.38	11.7	18.1	25.1	30.4	37.0	46.6	57.0	59.8	68.2	82.8	117	132	157	181
ECM 70	70	6.94	8.62	13.7	21.1	29.3	35.5	43.1	54.3	66.5	69.7	79.6	96.6	137	154	183	211
ECM 80	80	7.93	9.85	15.6	24.1	33.5	40.5	49.3	62.1	76.0	79.7	91	110	156	176	209	242
ECM 90	90	8.92	11.1	17.6	27.1	37.7	45.6	55.5	69.8	85.5	89.7	102	124	176	198	235	272
ECM 100	100	9.91	12.3	19.5	30.1	41.9	50.7	61.6	77.6	95.0	100	114	138	195	220	262	302
ECM 110	110	10.9	13.5	21.5	33.1	46.1	55.7	67.8	85.4	105	110	125	152	215	242	288	332
ECM 115	115	11.4	14.2	22.5	34.6	48.2	58.3	70.9	89.2	109	115	131	159	224	253	301	347
ECM 130	130	12.9	16.0	25.4	39.1	54.5	65.9	80.1	101	124	130	148	179	254	286	340	393
ECM 140	140	13.9	17.2	27.4	42.1	58.7	70.9	86.3	109	133	139	159	193	273	308	366	423
ECM 145	145	14.4	17.8	28.3	43.6	60.8	73.4	89.4	113	138	144	165	200	283	319	379	438
ECM 150	150	14.9	18.5	29.3	45.1	62.8	76.0	92.5	116	143	149	171	207	293	330	392	453
ECM 165	165	16.3	20.3	32.2	49.7	69.1	83.6	102	128	157	164	188	228	322	363	432	498
ECM 185	185	18.3	22.8	36.1	55.7	77.5	93.7	114	144	176	184	210	255	361	407	484	559
ECM 190	190	18.8	23.4	37.0	57.4	79.5	96.2	117	146	178	185	211	253	353	393	464	493
ECM 200	200	19.8	24.6	38.9	60.4	83.7	101	123	154	187	195	222	266	371	414	489	519
ECM 215	215	21.3	26.5	41.8	64.9	90.0	109	132	165	201	209	239	286	399	445	525	558
ECM 220	220	21.8	27.1	42.8	66.4	92.1	111	136	169	206	214	244	293	408	456	538	571
ECM 240	240	23.8	29.6	46.7	72.5	100	121	148	185	225	234	267	320	446	497	586	623
ECM 250	250	24.8	30.8	48.7	75.5	105	127	154	192	234	243	278	333	464	518	611	649
ECM 260	260	25.8	32.0	50.6	78.5	109	132	160	200	243	253	289	346	483	538	635	675
ECM 285	285	28.2	35.1	55.5	86.1	119	144	176	219	267	277	317	380	529	590	696	740
ECM 310	310	30.7	38.2	60.3	93.6	130	157	191	238	290	302	344	413	576	642	757	804
ECM 335	335	33.2	41.3	65.2	101	140	170	206	258	314	326	372	446	622	694	818	869
EBM 350	350	34.7	43.1	68.1	106	147	177	216	269	328	341	389	466	650	725	855	908
EBM 370	370	36.7	45.6	72.0	112	155	187	228	285	346	360	411	493	687	766	904	960
EBM 390	390	38.7	48.1	75.9	118	163	197	240	300	365	379	433	519	724	808	953	1012
EBM 415	415	41.1	51.1	80.8	125	174	210	256	319	388	404	461	553	770	859	1014	1077
EBM 440	440	43.6	54.2	85.6	133	184	223	271	338	412	428	489	586	817	911	1075	1142
EBM 460	460	45.6	56.7	89.5	139	193	233	283	354	431	448	511	613	854	952	1124	1194
EBM 480	480	47.6	59.1	93.4	145	201	243	296	369	449	467	533	639	891	994	1173	1246
EBM 505	505	50.0	62.2	98.3	153	211	256	311	388	473	491	561	673	938	1046	1234	1311
EBM 525	525	52.0	64.7	102	159	220	266	323	404	491	511	583	699	975	1087	1283	1362
EBM 555	555	55.0	68.4	108	168	232	281	342	427	519	540	617	739	1030	1149	1356	1440
EBM 575	575	57.0	70.8	112	174	241	291	354	442	538	559	639	766	1068	1191	1405	1492
EBM 600	600	59.5	73.9	117	181	251	304	370	462	562	584	667	799	1114	1242	1466	1557
EBM 625	625	61.9	77.0	122	189	262	316	385	481	585	608	694	833	1160	1294	1527	1622

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (J): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas							Minutos						Segundos			
		Gama ECM/EBM	C _a Ah (Ah)	10	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5
ECM 9	9	0.87	1 08	1 69	2.55	3.24	3.69	4.25	5.23	5.95	6.48	7.46	9.36	13.2	14.8	17.2	17.8	
ECM 14	14	1.35	1.68	2.63	3.96	5.05	5.74	6.62	8.14	9.26	10.1	11.6	14.6	20.5	23.0	26.8	27.7	
ECM 22	22	2.13	2.64	4.14	6.23	7.90	9.00	10.4	12.8	14.5	15.8	18.2	22.9	32.3	36.2	42.2	43.6	
ECM 31	31	3.00	3.72	5.83	8.8	11.2	12.7	14.7	18.0	20.5	22.3	25.7	32.2	45.5	51	59.4	61.4	
ECM 39	39	3.77	4.68	7.33	11 0	14.1	16.0	18.4	22.7	25.8	28.1	32.3	40.6	57.2	64.2	74.7	77.3	
ECM 47	47	4.54	5.64	8.84	13.3	16.9	19.3	22.2	27.3	31.1	33.9	39.0	48.9	68.9	77.3	90.1	93.2	
ECM 50	50	4.83	6.00	9.40	14.2	18.0	20.5	23.6	29.1	33.1	36.0	41.5	52.0	73.3	82.3	95.8	99.1	
ECM 55	55	5.32	6.60	10.3	15.6	19.8	22.6	26.0	32.0	36.4	39.6	45.6	57.2	80.7	90.5	105	109	
ECM 60	60	5.80	7.20	11.3	17.0	21.6	24.6	28.4	34.9	39.7	43.2	49.7	62.4	88.0	98.7	115	119	
ECM 70	70	6.77	8.40	13.2	19.8	25.2	28.7	33.1	40.7	46.3	50.4	58.0	72.8	103	115	134	139	
ECM 80	80	7.73	9.60	15.0	22.6	28.8	32.8	37.8	46.5	52.9	57.6	66.3	83.2	117	132	153	159	
ECM 90	90	8.70	10.8	16.9	25.5	32.4	36.9	42.5	52.3	59.5	64.8	74.6	93.6	132	148	172	178	
ECM 100	100	9.67	12.0	18.8	28.3	36.1	41 0	47.3	58.1	66.1	72.0	82.9	104	147	165	192	198	
ECM 110	110	10.6	13.2	20.7	31.1	39.7	45.1	52.0	64.0	72.7	79.2	91.2	114	161	181	211	218	
ECM 115	115	11.1	13.8	21.6	32.6	41.5	47.2	54.4	66.9	76.0	82.8	95.4	120	169	189	220	228	
ECM 130	130	12.6	15.6	24.4	36.8	46.9	53.3	61.4	75.6	86.0	93.6	108	135	191	214	249	258	
ECM 140	140	13.5	16.8	26.3	39.6	50.5	57.4	66.2	81.4	92.6	101	116	146	205	230	268	277	
ECM 145	145	14.0	17.4	27.3	41.0	52.3	59.5	68.5	84.3	95.9	104	120	151	213	239	278	287	
ECM 150	150	14.5	18.0	28.2	42.5	54.1	61.5	70.9	87.2	99.2	108	124	156	220	247	287	297	
ECM 165	165	16.0	19.8	31.0	46.7	59.5	67.7	78.0	95.9	109	119	137	172	242	272	316	327	
ECM 185	185	17.9	22.2	34.8	52.4	66.7	75.9	87.4	108	122	133	153	192	271	304	355	367	
ECM 190	190	18.3	22.7	35.8	54.0	69.5	80.2	94.2	115	131	142	163	204	285	315	365	376	
ECM 200	200	19.3	23.9	37.7	56.8	73.2	84.4	99.2	121	138	150	172	214	299	332	384	395	
ECM 215	215	20.7	25.7	40.5	61.1	78.7	90.7	107	130	149	161	185	230	322	357	413	425	
ECM 220	220	21.2	26.3	41.4	62.5	80.5	92.8	109	133	152	165	189	236	329	365	422	435	
ECM 240	240	23.1	28.7	45.2	68.2	87.8	101	119	145	166	180	206	257	359	398	460	474	
ECM 250	250	24.1	29.9	47.1	71 0	91.5	106	124	151	173	187	215	268	374	415	480	494	
ECM 260	260	25.1	31.1	49.0	73.8	95.2	110	129	157	180	195	223	279	389	431	499	514	
ECM 285	285	27.5	34.1	53.7	80.9	104	120	141	172	197	213	245	305	427	473	547	563	
ECM 310	310	29.9	37.1	58.4	88.0	113	131	154	187	214	232	266	332	464	514	595	613	
ECM 335	335	32.3	40.1	63.1	95.1	123	141	166	202	231	251	288	359	502	556	643	662	
EBM 350	350	33.8	41.9	65.9	99.4	128	148	174	211	242	262	300	375	524	581	672	692	
EBM 370	370	35.7	44.3	69.7	105	135	156	183	223	256	277	318	396	554	614	710	732	
EBM 390	390	37.6	46.7	73.5	111	143	165	193	235	269	292	335	418	584	647	748	771	
EBM 415	415	40.0	49.7	78.2	118	152	175	206	250	287	311	356	445	621	689	796	820	
EBM 440	440	42.4	52.6	82.9	125	161	186	218	265	304	329	378	471	659	730	844	870	
EBM 460	460	44.4	55.0	86.7	131	168	194	228	277	318	344	395	493	689	763	883	909	
EBM 480	480	46.3	57.4	90.4	136	176	203	238	290	332	359	412	514	719	797	921	949	
EBM 505	505	48.7	60.4	95.1	143	185	213	250	305	349	378	434	541	756	838	969	998	
EBM 525	525	50.6	62.8	98.9	149	192	222	260	317	363	393	451	563	786	871	1007	1038	
EBM 555	555	53.5	66.4	105	158	203	234	275	335	383	415	476	595	831	921	1065	1097	
EBM 575	575	55.4	68.8	108	163	210	243	285	347	397	430	494	616	861	954	1103	1137	
EBM 600	600	57.9	71.8	113	170	220	253	297	362	415	449	515	643	898	996	1151	1186	
EBM 625	625	60.3	74.8	118	178	229	264	310	377	432	468	537	670	936	1037	1199	1236	

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pähilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (K): Sistema Internacional de Unidades

Tipo de elemento	Capacidad	Altura*	Anchura/elemento	Longitud/elemento	Peso aprox./elemento	Nivel de electrolito aprox. entre marcas	Electronito por celda		Resistencia interna	Terminal por polaridad
	Gama ECH/EBH C ₂₀ Ah (Ah)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	(cm ³)	Líquido (Kg)	Sólido* (L)	mOhm	
ECH 9	9	270	121	42	1.80	143	0.23	0.70	3.33	M 6
ECH 12	12	270	121	42	1.90	140	0.23	0.70	2.50	M 6
ECH 17	17	270	121	42	2.10	138	0.19	0.60	1.76	M 6
ECH 21	21	270	121	66	3.00	232	0.36	1.10	1.43	M 6
ECH 25	25	270	121	66	3.20	230	0.36	1.10	1.20	M 6
ECH 29	29	270	121	66	3.30	227	0.32	1.00	1.03	M 6
ECH 34	34	270	121	66	3.50	224	0.29	0.90	0.88	M 6
ECH 40	40	357	192	68	6.50	530	0.87	2.70	0.35	M 8
ECH 50	50	357	192	68	6.90	520	0.84	2.60	0.78	M 8
ECH 60	60	357	192	68	7.30	510	0.81	2.50	0.65	M 10
ECH 70	70	357	192	68	7.70	510	0.78	2.40	0.56	M 10
ECH 80	80	357	192	68	8.10	500	0.71	2.20	0.49	M 10
ECH 90	90	357	192	93	10.3	720	1.10	3.40	0.43	M 10
ECH 100	100	357	192	93	10.7	720	1.07	3.30	0.39	M 10
ECH 110	110	357	192	93	11.1	710	1.04	3.20	0.35	M 10
ECH 120	120	357	192	93	11.4	700	1.00	3.10	0.33	M 10
ECH 130	130	413	192	93	12.6	720	1.26	3.90	0.33	M 10
ECH 145	145	413	192	93	13.0	710	1.20	3.70	0.30	M 10
ECH 155	155	413	192	93	13.4	700	1.17	3.60	0.28	M 10
ECH 170	170	413	192	122	16.8	960	1.68	5.20	0.25	2 x M 10
ECH 185	185	413	192	122	17.2	950	1.62	5.00	0.23	2 x M 10
ECH 210	210	413	192	122	18.2	940	1.52	4.70	0.20	2 x M 10
EBH 230	230	410	195	159	20.8	1170	1.91	5.90	0.19	2 x M 10
EBH 255	255	410	195	159	21.7	1150	1.78	5.50	0.17	2 x M 10
EBH 270	270	410	195	171	23.4	1260	1.98	6.10	0.16	2 x M 10
EBH 280	280	410	195	183	24.8	1360	2.17	6.70	0.15	2 x M 10
EBH 305	305	410	195	183	25.6	1350	2.07	6.40	0.14	2 x M 10
EBH 325	325	410	195	206	28.1	1530	2.43	7.50	0.13	3 x M 10
EBH 345	345	410	195	232	30.9	1750	2.85	8.80	0.12	3 x M 10
EBH 365	365	410	195	244	31.3	1740	2.79	8.60	0.12	3 x M 10
EBH 385	385	410	195	232	32.2	1730	2.69	8.30	0.11	3 x M 10
EBH 400	400	410	195	244	33.9	1830	2.88	8.90	0.11	3 x M 10
EBH 420	420	410	195	268	37.0	2040	3.27	10.1	0.10	3 x M 10
EBH 440	440	410	195	268	37.4	2040	3.21	9.90	0.10	3 x M 10
EBH 460	460	410	195	268	38.3	2020	3.11	9.60	0.09	3 x M 10

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (L): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas						Minutos						Segundos		
Gama ECH/EBH	C _p Ah (Ah)	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECH 9	9	1.13	1.80	2.96	4.39	5.79	8.4	15.3	20.4	23.5	28.0	34.7	46.6	52.7	66.9	70.9
ECH 12	12	1.50	2.40	3.95	5.86	7.73	11.3	20.4	27.2	31.3	37.3	46.3	62.2	70.2	89.3	94.5
ECH 17	17	2.13	3.40	5.59	8.3	10.9	15.9	28.9	38.6	44.4	52.9	65.6	88.1	99.5	126	134
ECH 21	21	2.63	4.20	6.90	10.25	13.5	19.7	35.7	47.6	54.8	65.3	81.0	109	123	156	165
ECH 25	25	3.13	5.00	8.22	12.2	16.1	23.4	42.5	56.7	65.3	77.7	96.5	130	146	186	197
ECH 29	29	3.63	5.80	9.53	14.2	18.7	27.2	49.3	65.8	75.7	90.2	112	150	170	216	228
ECH 34	34	4.25	6.80	11.2	16.6	21.9	31.9	57.8	77.1	88.8	106	131	176	199	253	268
ECH 40	40	5.02	8.00	13.1	19.5	25.7	37.6	69.0	92.7	108	128	159	206	235	296	325
ECH 50	50	6.28	10.0	16.4	24.4	32.1	47.0	86.2	116	135	160	199	258	294	370	407
ECH 60	60	7.53	12.0	19.7	29.3	38.6	56.4	103	139	162	193	239	309	353	444	488
ECH 70	70	8.79	14.0	23.0	34.1	45.0	65.8	121	162	189	225	279	361	411	519	569
ECH 80	80	10.0	16.0	26.3	39.0	51.4	75.2	138	185	216	257	318	412	470	593	651
ECH 90	90	11.3	18.0	29.6	43.9	57.9	84.6	155	208	243	289	358	464	529	667	732
ECH 100	100	12.6	20.0	32.9	48.8	64.3	94.0	172	232	270	321	398	515	588	741	813
ECH 110	110	13.8	22.0	36.1	53.7	70.7	103	190	255	297	353	438	567	647	815	895
ECH 120	120	15.1	24.0	39.4	58.5	77.1	113	207	278	324	385	478	618	705	889	976
ECH 130	130	16.3	26.0	42.9	63.6	83.7	122	222	299	342	405	491	616	695	845	899
ECH 145	145	18.2	29.0	47.9	70.9	93.3	137	248	333	382	451	547	687	776	943	1003
ECH 155	155	19.4	31.0	51.2	75.8	99.8	146	265	356	408	482	585	734	829	1008	1072
ECH 170	170	21.3	34.0	56.1	83.1	109	160	291	391	448	529	642	806	909	1106	1176
ECH 185	185	23.2	37.0	61.1	90.5	119	174	316	425	487	576	698	877	989	1203	1280
ECH 210	210	26.3	42.0	69.3	103	135	198	359	483	553	654	793	995	1123	1366	1453
EBH 230	230	28.8	46.0	75.9	112	148	217	393	529	606	716	868	1090	1230	1496	1591
EBH 255	255	31.9	51.0	84.2	125	164	240	436	586	672	794	963	1208	1364	1658	1764
EBH 270	270	33.8	54.0	89.1	132	174	254	462	621	711	840	1019	1279	1444	1756	1868
EBH 280	280	35.1	56.0	92.4	137	180	264	479	644	738	871	1057	1327	1498	1821	1937
EBH 305	305	38.2	61.0	101	149	196	287	522	701	803	949	1151	1445	1631	1983	2110
EBH 325	325	40.7	65.0	107	159	209	306	556	747	856	1011	1227	1540	1738	2114	2248
EBH 345	345	43.2	69.0	114	169	222	325	590	793	909	1074	1302	1635	1845	2244	2386
EBH 365	365	45.7	73.0	120	179	235	344	624	839	962	1136	1378	1730	1952	2374	2525
EBH 385	385	48.2	77.0	127	188	248	363	658	885	1014	1198	1453	1824	2059	2504	2663
EBH 400	400	50.1	80.0	132	196	258	377	684	919	1054	1245	1510	1895	2139	2601	2767
EBH 420	420	52.6	84.0	139	205	270	396	718	965	1106	1307	1585	1990	2246	2731	2905
EBH 440	440	55.1	88.0	145	215	283	415	753	1011	1159	1369	1661	2085	2353	2861	3044
EBH 460	460	57.6	92.0	152	225	296	433	787	1057	1212	1432	1736	2180	2460	2992	3182

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (M): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

Tipo de elemento	Capacidad	Horas						Minutos						Segundos		
		8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECH 9	9	1.11	1.77	2.91	4.30	5.68	8.21	14.5	17.4	20.2	23.8	28.5	38.5	45.2	55.2	59.6
ECH 12	12	1.49	2.36	3.89	5.74	7.58	11.0	19.4	23.3	26.9	31.8	37.9	51.3	60.3	73.7	79.5
ECH 17	17	2.10	3.35	5.50	8.13	10.7	15.5	27.4	32.9	38.1	45.0	53.7	72.7	85.4	104	113
ECH 21	21	2.60	4.13	6.80	10.0	13.3	19.2	33.9	40.7	47.0	55.6	66.4	89.8	106	129	139
ECH 25	25	3.09	4.92	8.09	12.0	15.8	22.8	40.3	48.4	56.0	66.2	79.0	107	126	153	166
ECH 29	29	3.59	5.71	9.39	13.9	18.3	26.5	46.8	56.2	65.0	76.8	91.7	124	146	178	192
ECH 34	34	4.21	6.69	11.0	16.3	21.5	31.0	54.8	65.9	76.2	90.1	107	145	171	209	225
ECH 40	40	4.98	7.88	13.0	19.1	25.1	36.3	65.3	80.0	92.3	109	130	176	200	247	265
ECH 50	50	6.22	9.85	16.2	23.9	31.4	45.4	81.6	100	115	137	162	219	250	309	331
ECH 60	60	7.47	11.8	19.5	28.7	37.7	54.5	98.0	120	138	164	195	263	300	370	397
ECH 70	70	8.71	13.8	22.7	33.5	44.0	63.6	114	140	161	192	227	307	350	432	464
ECH 80	80	10.0	15.8	26.0	38.3	50.3	72.7	131	160	185	219	259	351	400	494	530
ECH 90	90	11.2	17.7	29.2	43.1	56.6	81.7	147	180	208	246	292	395	450	556	596
ECH 100	100	12.4	19.7	32.4	47.9	62.9	90.8	163	200	231	274	324	439	500	617	662
ECH 110	110	13.7	21.7	35.7	52.6	69.1	100	180	220	254	301	357	483	550	679	728
ECH 120	120	14.9	23.6	38.9	57.4	75.4	109	196	240	277	328	389	527	600	741	795
ECH 130	130	16.1	25.6	42.2	62.5	81.9	119	211	256	291	343	399	517	583	704	734
ECH 145	145	18.0	28.6	47.1	69.7	91.3	132	235	286	325	382	445	577	651	785	818
ECH 155	155	19.2	30.6	50.3	74.5	97.6	141	252	306	347	409	475	616	696	839	875
ECH 170	170	21.1	33.5	55.2	81.7	107	155	276	335	381	448	521	676	763	920	959
ECH 185	185	23.0	36.5	60.1	88.9	116	169	300	365	415	488	567	736	830	1002	1044
ECH 210	210	26.1	41.4	68.2	101	132	191	341	414	471	554	644	835	942	1137	1185
EBH 230	230	28.6	45.3	74.7	110	145	210	373	453	516	606	706	914	1032	1245	1298
EBH 255	255	31.7	50.3	82.8	123	161	233	414	503	572	672	782	1014	1144	1381	1439
EBH 270	270	33.5	53.2	87.6	130	170	246	438	532	605	712	828	1074	1212	1462	1524
EBH 280	280	34.8	55.2	90.9	135	176	255	454	552	628	738	859	1113	1257	1516	1580
EBH 305	305	37.9	60.1	99	147	192	278	495	601	684	804	936	1213	1369	1651	1721
EBH 325	325	40.4	64.1	106	156	205	296	528	641	729	857	997	1292	1459	1760	1834
EBH 345	345	42.8	68.0	112	166	217	315	560	680	773	909	1058	1372	1548	1868	1947
EBH 365	365	45.3	72.0	118	175	230	333	592	720	818	962	1120	1451	1638	1976	2060
EBH 385	385	47.8	75.9	125	185	242	351	625	759	863	1015	1181	1531	1728	2084	2172
EBH 400	400	49.7	78.9	130	192	252	365	649	789	897	1054	1227	1590	1795	2166	2257
EBH 420	420	52.2	82.8	136	202	264	383	682	828	942	1107	1288	1670	1885	2274	2370
EBH 440	440	54.6	86.8	143	211	277	401	714	868	986	1160	1350	1749	1975	2382	2483
EBH 460	460	57.1	90.7	149	221	290	419	747	907	1031	1213	1411	1829	2064	2490	2596

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahlilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (N): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

Tipo de elemento Gama ECH/EBH	Capacidad	Horas						Minutos						Segundos		
	C _h Ah (Ah)	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECH 9	9	1.09	1.73	2.84	4.17	5.45	7.68	11.7	13.9	15.8	17.9	22.2	30.6	35.6	45.0	47.4
ECH 12	12	1.46	2.30	3.78	5.56	7.26	10.2	15.6	18.6	21.0	23.9	29.6	40.8	47.4	60.0	63.2
ECH 17	17	2.06	3.26	5.36	7.87	10.3	14.5	22.1	26.3	29.8	33.9	41.9	57.8	67.2	85.0	89.5
ECH 21	21	2.55	4.03	6.62	9.73	12.7	17.9	27.3	32.5	36.8	41.9	51.8	71.4	83.0	105	111
ECH 25	25	3.03	4.80	7.88	11.6	15.1	21.3	32.5	38.7	43.8	49.8	61.7	85.0	98.8	125	132
ECH 29	29	3.52	5.56	9.14	13.4	17.5	24.8	37.7	44.9	50.8	57.8	71.6	98.6	115	145	153
ECH 34	34	4.12	6.52	10.7	15.7	20.6	29.0	44.2	52.6	59.6	67.8	83.9	116	134	170	179
ECH 40	40	4.86	7.67	12.6	18.5	24.2	34.5	53.3	64.0	72.1	81.7	101	138	160	196	220
ECH 50	50	6.07	9.59	15.8	23.2	30.3	43.1	66.7	80.0	90.2	102	126	173	200	245	274
ECH 60	60	7.29	11.5	18.9	27.8	36.4	51.7	80.0	96.0	108	123	151	208	240	294	329
ECH 70	70	8.50	13.4	22.1	32.4	42.4	60.3	93.3	112	126	143	176	242	280	343	384
ECH 80	80	9.71	15.3	25.2	37.1	48.5	68.9	107	128	144	163	201	277	320	392	439
ECH 90	90	10.9	17.3	28.4	41.7	54.6	77.6	120	144	162	184	226	311	360	441	494
ECH 100	100	12.1	19.2	31.5	46.3	60.6	86.2	133	160	180	204	252	346	400	490	549
ECH 110	110	13.4	21.1	34.7	51.0	66.7	94.8	147	176	198	225	277	381	440	539	604
ECH 120	120	14.6	23.0	37.8	55.6	72.7	103	160	192	216	245	302	415	480	588	659
ECH 130	130	15.7	25.1	41.1	60.3	78.9	112	171	201	226	255	307	412	469	558	586
ECH 145	145	17.5	28.0	45.8	67.3	88.0	125	191	224	252	284	342	460	523	622	654
ECH 155	155	18.7	29.9	49.0	71.9	94.0	134	204	240	269	304	366	491	559	665	699
ECH 170	170	20.6	32.8	53.7	78.9	103	147	224	263	296	333	401	539	613	730	767
ECH 185	185	22.4	35.7	58.4	85.8	112	160	244	286	322	362	437	586	667	794	834
ECH 210	210	25.4	40.5	66.3	97.5	127	181	277	325	365	411	496	666	757	901	947
EBH 230	230	27.8	44.3	72.7	107	140	198	303	356	400	450	543	729	829	987	1037
EBH 255	255	30.8	49.2	80.6	118	155	220	336	394	443	499	602	808	919	1094	1150
EBH 270	270	32.6	52.1	85.3	125	164	233	356	417	469	529	637	856	974	1159	1218
EBH 280	280	33.9	54.0	88.5	130	170	242	369	433	487	548	661	888	1010	1202	1263
EBH 305	305	36.9	58.8	96.4	142	185	263	402	471	530	597	720	967	1100	1309	1375
EBH 325	325	39.3	62.7	103	151	197	280	428	502	565	636	767	1030	1172	1395	1466
EBH 345	345	41.7	66.5	109	160	209	298	455	533	600	676	814	1094	1244	1481	1556
EBH 365	365	44.1	70.4	115	169	221	315	481	564	635	715	862	1157	1316	1567	1646
EBH 385	385	46.6	74.2	122	179	234	332	507	595	669	754	909	1220	1388	1652	1736
EBH 400	400	48.4	77.1	126	186	243	345	527	618	695	783	944	1268	1442	1717	1804
EBH 420	420	50.8	81.0	133	195	255	362	554	649	730	822	991	1331	1514	1803	1894
EBH 440	440	53.2	84.8	139	204	267	380	580	680	765	862	1039	1395	1586	1888	1984
EBH 460	460	55.6	88.7	145	213	279	397	606	711	800	901	1086	1458	1659	1974	2075

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (O): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

Tipo de elemento Gama ECH/EBH	Capacidad	Horas						Minutos						Segundos		
	C _h Ah (Ah)	8	5	3	2	1.5	1	30	20	15	10	5	1	30	5	1
ECH 9	9	1.05	1.67	2.72	3.81	4.85	6.37	9.32	11.1	12.7	14.6	17.9	24.6	28.7	34.9	41.9
ECH 12	12	1.40	2.22	3.62	5.08	6.47	8.50	12.4	14.9	16.9	19.4	23.9	32.8	38.3	46.5	55.8
ECH 17	17	1.99	3.15	5.13	7.20	9.16	12.0	17.6	21.0	23.9	27.5	33.9	46.4	54.2	65.9	79.1
ECH 21	21	2.45	3.89	6.34	8.89	11.3	14.9	21.7	26.0	29.5	34.0	41.9	57.4	66.9	81.4	97.7
ECH 25	25	2.92	4.63	7.55	10.6	13.5	17.7	25.9	30.9	35.1	40.5	49.9	68.3	79.7	96.9	116
ECH 29	29	3.39	5.37	8.75	12.3	15.6	20.5	30.0	35.9	40.8	47.0	57.8	79.2	92.4	112	135
ECH 34	34	3.97	6.29	10.3	14.4	18.3	24.1	35.2	42.1	47.8	55.1	67.8	92.9	108	132	158
ECH 40	40	4.69	7.39	12.1	17.7	22.9	30.5	41.6	49.6	55.6	63.0	77.1	111	128	160	168
ECH 50	50	5.87	9.23	15.2	22.1	28.7	38.1	52.0	62.0	69.5	78.7	96.3	138	160	200	210
ECH 60	60	7.04	11.1	18.2	26.6	34.4	45.7	62.5	74.4	83.4	94.5	116	166	192	240	252
ECH 70	70	8.21	12.9	21.2	31.0	40.1	53.3	72.9	86.8	97.3	110	135	194	224	280	294
ECH 80	80	9.39	14.8	24.2	35.4	45.9	60.9	83.3	99.1	111	126	154	221	256	320	336
ECH 90	90	10.6	16.6	27.3	39.9	51.6	68.6	93.7	112	125	142	173	249	288	360	378
ECH 100	100	11.7	18.5	30.3	44.3	57.3	76.2	104	124	139	157	193	277	320	400	420
ECH 110	110	12.9	20.3	33.3	48.7	63.1	83.8	115	136	153	173	212	304	352	440	462
ECH 120	120	14.1	22.2	36.4	53.1	68.8	91.4	125	149	167	189	231	332	384	480	504
ECH 130	130	15.3	24.1	39.4	55.4	70.3	92.2	135	161	181	205	250	329	377	443	459
ECH 145	145	17.1	26.9	43.9	61.8	78.4	103	151	180	202	228	279	366	420	494	512
ECH 155	155	18.2	28.7	46.9	66.0	83.8	110	161	192	216	244	299	392	449	528	547
ECH 170	170	20.0	31.5	51.5	72.4	91.9	121	177	211	236	268	327	430	493	580	600
ECH 185	185	21.8	34.3	56.0	78.8	100	131	193	229	257	291	356	468	536	631	653
ECH 210	210	24.7	38.9	63.6	89.5	114	149	219	260	292	331	405	531	608	716	741
EBH 230	230	27.1	42.6	69.7	98.0	124	163	239	285	320	362	443	581	666	784	812
EBH 255	255	30.0	47.2	77.2	109	138	181	265	316	355	402	491	644	739	869	900
EBH 270	270	31.8	50.0	81.8	115	146	191	281	335	375	425	520	682	782	921	953
EBH 280	280	32.9	51.9	84.8	119	151	198	291	347	389	441	539	708	811	955	988
EBH 305	305	35.9	56.5	92.4	130	165	216	317	378	424	480	588	771	884	1040	1076
EBH 325	325	38.2	60.2	98.4	138	176	230	338	403	452	512	626	821	942	1108	1147
EBH 345	345	40.6	63.9	104	147	187	245	359	428	480	543	665	872	1000	1176	1218
EBH 365	365	42.9	67.6	111	155	197	259	380	452	508	575	703	922	1058	1244	1288
EBH 385	385	45.3	71.3	117	164	208	273	401	477	535	606	742	973	1116	1313	1359
EBH 400	400	47.1	74.1	121	170	216	284	416	496	556	630	771	1011	1159	1364	1412
EBH 420	420	49.4	77.8	127	179	227	298	437	521	584	661	809	1061	1217	1432	1482
EBH 440	440	51.8	81.5	133	187	238	312	458	545	612	693	848	1112	1275	1500	1553
EBH 460	460	54.1	85.2	139	196	249	326	479	570	640	724	886	1163	1333	1568	1624

ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

DIRECCIÓN: Pol.Ind. La Pahilla, C/ Cañada Perales, 182, CHIVA 46370 (Valencia)

CONTACTO: 962524607 - winercon@winercon.es

www.winercon.es